

Profesionální nátěrové hmoty na dřevo a nábytek

MATERIÁLOVÝ LIST

OPNI 260.xx

SPECIÁLNÍ NEŽLOUTNOUCÍ AKRYLURETANOVÝ VRCHNÍ TRANSPARENTNÍ LAK
POUŽITELNÝ I JAKO VÍCEVRSTVÝ LAK – PROTIPOŽÁRNÍ ATEST

TUŽIDLO: **C 6300** (10%)

ŘEDIDLO: **DP169** (20%)

CHARAKTERISTIKA

Nežloutnoucí, světlý stálý lak, vhodný i na chemicky bělené dřeviny. Protipožární atest – všeobecné stavební osvědčení o zkoušce nehořlavosti podle DIN4102/B1 na nehořlavých, B1 testovaných dřevotřískách, i dýhovaných. Shoda s EN71-3/9, vhodné i na dětský nábytek

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah pevných složek laku: 28%
Měrná hmotnost laku (+ 3%): 0,940 kg/l
Viskozita při 20°C: 25 s + 2 s/F4.
Obsah pevných složek tužidla: 45%
Měrná hmotnost tužidla (+ 3%): 0,980 kg/l
Obsah pevných složek směsi: 25%
Životnost směsi: cca 24 hod.

PRACOVNÍ POKYNY

Podklad: vybroušený akryluretanový základ č.p. 240, 280, 320.
Spotřeba: 100 - 120 g/m² v jedné vrstvě.
Vydátnost: z 1 lt směsi v jedné vrstvě cca 3-4 m² včetně prostříku.
Způsob aplikace: stříkání (vzduchové, vysokotlaké bezvzduchové, bezvzduchové s přídavným vzduchem)
Zasychání: cca 15 min. proti prachu, na dotyk od 45 minut, brousitelné od 1 hodiny, stohovatelnost po 12 hod.
Urychlené zasychání: po zavadnutí teplým vzduchem 40-50°C.

DALŠÍ ÚDAJE

Žloutnutí: nežloutnoucí
Skladovatelnost: minimálně 24 měsíců v originálním balení
Standardní balení: 5 a 20 lt
Poznámka: dostupné v matovosti 10, 30

Plechovku s lakem vždy před použitím důkladně promíchejte.