

Express PK

Rychle vytvrzující disperzní lepidlo

Vlastnosti

RAKOLL Express PK je speciální lepidlo s velmi rychlým vytvrzováním, které umožňuje krátké lisovací časy. Vytváří elastické spáry s vysokou pevností a zvláště se osvědčilo při plošném lepení v taktových lisech s krátkým taktem a při lepení korpusů.

Zatřídění dle DIN EN 204 – D 2

Použití

- plošné lepení dýhy i vrstvených materiálů (MAX, RESOPAL, FORMICA atd.)
- dřevovláknitých desek
- lepení masivů
- lepení laťovky a spárovky
- korpusové a montážní spoje při požadavku na krátký lisovací čas

Pokyny pro zpracování

Otevřený čas a lisovací čas jsou silně ovlivněny např. : vlhkostí vzduchu, savostí materiálu, naneseným množstvím a pnutím v materiálu.

Dobrych výsledků je dosaženo za následujících předpokladů :

Teplota místnosti a materiálu	18 ... 20 °C
Vlhkost dřeva	8 ... 10 %
Relativní vlhkost vzduchu	60 ... 70 %
Množství nánosu	120 ... 180 g/m ²
Otevřený čas (20 ° C)	3 ... 4 min.

Lisovací čas

Dýhování při 60 – 70 °C	2 min
Montážní lepení při 20°C	od 10 min
Plošné lepení DKS při 20 °C	20 min
60 – 70 °C	3 min
Spárovka při 20 °C	15 – 30 min
při 60-70°C	3 – 7 min
Vysokofrekvenční lepení	vhodné

Příprava dřeva

U tvrdého dřeva musí být dodržena vlhkost dřeva 8 – 10 %.

Nános lepidla

RAKOLL Express PK se obvykle nanáší jednostranně, rovnoměrně štětcem nebo jiným nanášecím zařízením.

U masivů, tvrdého a exotického dřeva doporučujeme oboustranný nános.

Lisování

Lepené díly spojíme v průběhu otevřeného času a lisujeme tak dlouho, dokud není dosaženo dostatečné počáteční pevnosti.

Čištění

Pracovní nástroje před zaschnutím lepidla vodou

Separátor pro lisovací plechy a díly zařízení :

ACMOS 1124 B

ACMOS 81-400 WE

Chemicko-technické údaje

Base: Polyvinylacetátová disperze
(PVA c)

Barva: bílá, po vyschnutí transparentní

Viskozita : cca 17.000 mPa.s
Brookfield HBT při 20 °C
Kužel 3,20 Upm

pH : cca 4,5

Označení

RAKOLL Express PK nepodléhá povinnosti označovat dle platných předpisů pro nebezpečné látky.

Skladování

V dobře uzavřených originálních baleních při normální teplotě 12 měsíců. Po delším skladování lepidlo před použitím dobře rozmíchat.

Citlivé na mráz !

Technický stav : srpen 1998

Od tohoto data jsou odlišné údaje uvedené v dříve vydaných technických listech neplatné



Dovoz a distribuce v ČR:

VEBEL Servis, s.r.o.

Sklad Brno, Severní 6,

Tel/fax : 543 251 431

Tel/fax : 543 250 225

e-mail: vebel.brno@tiscali.cz

Sklad Příbram : Hatě 524,

Tel/fax : 318 635 325

Tel/fax : 318 637 974

e-mail: vebel.pribram@tiscali.cz

Sklad Semily: Bořkovská 627

Tel/fax : 481 624 915

e-mail: vebel.semily@tiscali.cz

**H.B.Fuller Austria -
certifikát ISO 9002**

Prodej v ČR schválen MZ ČR
odbor Hl. hygienika ČR pod č.:
Hem-3435-27.08-1997/96-1
ze dne 10.9.1996

Dovoz a distribuce v SR :

VEBEL SK, s.r.o.

Sklad Martin-Bystrička 34

Tel/fax : 00421 / 434 223 066

434 308 802

e-mail: vebel.sk@vebel.sk

<http://www.vebel.sk>

